

AVAGRUND TT

Primer promotore di adesione universale per lisciature, intonaci e adesivi cementizi, pressoché inodore, pronto all'uso, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, per interni e esterni



Primer di impiego universale, pronto all'uso per interno ed esterno a parete e pavimento. AVAGRUND TT è idoneo per migliorare l'adesione di lisciature e adesivi per ceramiche su superfici inassorbenti come pavimentazioni in ceramica, marmette e pietre naturali e superfici lisce, come per esempio resine epossidiche e poliuretaniche. AVAGRUND TT può essere inoltre usato per migliorare l'adesione di intonaci a base cementizia e calce su supporti in calcestruzzo, laterizio, blocchi in calcestruzzo vibro compresso.

Alcuni esempi di applicazione:

- Applicazione di lisciature su preesistenti pavimentazioni in ceramica, marmette e pietre naturali.
- Posa di pavimentazioni in ceramica e pietre naturali in sovrapposizione a pavimentazioni ceramiche esistenti.
- Applicazione di intonaci su supporti in calcestruzzo, laterizi, etc

AVAGRUND TT è un primer a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e aggregati, pressoché inodore, privo di solventi, con ottime caratteristiche di adesione, resistenza all'acqua e all'invecchiamento. Garantisce una superficie d'aggancio ruvida ideale per intonaci, rasature e adesivi cementizi, assicurando un'ottima adesione anche su supporti lisci o poco assorbenti. Una volta essiccato, garantisce l'adesione tenace di intonaci, lisciature e adesivi cementizi su supporti di varia natura: calcestruzzo, mattoni, pietre, laterizi, cartongesso, legno, ceramica, metallo, intonaci, ecc.

AVAGRUND TT si presenta sotto forma di lattice di colore blu oceano, pronto all'uso e di facile applicazione a pennello e a rullo.

AVAGRUND TT non è infiammabile e presenta un contenuto bassissimo di sostanze organiche volatili (VOC). Può essere immagazzinato senza particolari accorgimenti.

- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
- Non usare AVAGRUND TT in presenza di risalita di umidità e su superfici sottoposte ad immersione permanente.
- AVAGRUND TT è pronto all'uso e pertanto non deve essere diluito.

Preparazione del sottofondo: I sottofondi devono essere puliti, asciutti, stagionati, esenti da oli, grassi, lattime di cemento e parti asportabili.

Su supporti costituiti da pavimenti esistenti, prima di applicare AVAGRUND TT, verificare che questi siano ben adesi al sottofondo e privi di fessure, rimuovere le eventuali tracce di unto, cera, sporco, ecc. mediante l'utilizzo di prodotti specifici o abrasione meccanica.

Se necessario rimuovere le parti in fase di distacco compensando i vuoti lasciati con HERCULES F10 o HERCULES F40. Non è richiesta la preventiva bagnatura del fondo prima dell'applicazione di AVAGRUND TT.

Applicazione: AVAGRUND TT può essere applicato sul sottofondo a rullo o a pennello. Dopo avere lasciato asciugare AVAGRUND TT, è possibile procedere alla stesura dell'intonaco, della lisciatura o dell'adesivo cementizio.

Il tempo minimo di attesa è di 15-60 min e può variare in funzione delle condizioni ambientali di temperatura e umidità e dell'assorbimento del supporto.

È possibile procedere alla sovrapplicazione del prodotto anche dopo lungo tempo dalla stesura del primo strato di AVAGRUND TT.

PULIZIA: AVAGRUND TT può essere pulito con acqua, finché fresco, da pavimenti o rivestimenti e dagli attrezzi; quando è essiccato con alcool.

CONSUMI: I consumi variano da 0,20 a 0,30 kg/m² in funzione dell'assorbimento del sottofondo.

CONFEZIONI: AVAGRUND TT viene fornito in fustini da 1, 5 e 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO: In ambienti normali e nelle confezioni chiuse, AVAGRUND TT è stabile per almeno 12 mesi.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: liquido cremoso

Colore: blu oceano

Massa volumica (g/cm³): 1,48

pH: 8,5 Residuo solido (%): 70

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C

Tempo di attesa prima di applicare l'intonaco: 15-20 min (in funzione della temperatura, umidità e porosità del sottofondo)

Tempo di attesa prima di applicare la rasatura o adesivi cementizi: 30-60 min (in funzione della temperatura, umidità e porosità del sottofondo)

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza all'umidità: ottima

Resistenza all'invecchiamento: ottima

Resistenza a solventi ed oli: discreta

Resistenza agli acidi ed alcali: discreta

Resistenza alla temperatura: ottima

Prepared by: Enrico Gambarelli


(Research and Development Manager)

Location: Avalon R&D Lab, Sassuolo Italy

Approved by: Georgi Bonchev
(General Manager)

Quality control: Tunai Yumerov
(Production Manager)

Signature

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Enrico Gambarelli".

Signature:



Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tunai Yumerov".